

coatINT Streichwachs Naturell 07810-0000

coatINT Streichwachs Color 07810-xxxx

## Produktbeschreibung

coatINT Streichwachs ist ein Grund- und Überzugslack auf Basis einer wässrigen Öl-Wachs-Kombination für die Innenanwendung mit niedriger Beanspruchung der Oberfläche. coatINT Streichwachs ist farblos sowie in nahezu allen RAL-Farbtönen erhältlich.

## Anwendungsbeispiel

Bitte "Systemdatenblatt coatINT 4001" beachten.

## Verarbeitung

Vorbereitung der zu beschichtenden Oberflächen: Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein. Empfehlung: Oberflächennahe Salzkristalle abbürsten, schleifen.

### Streichen / Rollen / Spritzen

Blockfest nach ca. 12-24 h; Vlies/Papier einlegen! Zwischenglätten nach ca. 2-4 h [Korn 320] bei Mehrfachauftrag möglich.

Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Industrielle Verarbeitung in Spritzanlagen oder Streichautomaten möglich.

Tipp: Wasserlacke nur ab 10-20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von ≤ 65 % verarbeiten.

Tipp: Pinsel und Rollen für wässrige Anstriche verwenden.

Tipp: Anstrich ohne Vorschliiff/Zwischenglätten erzeugt eine bessere Deckkraft der Pigmente.

## Technische Daten

Viskosität: ca. 17-23 Sek. im DIN 4 Becher  
Staubtrocken nach ca. 30 min  
Endhärte nach ca. 5 Tagen  
Auftragsmenge: ca. 30-60 g/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang  
siehe Systemdatenblatt coatINT 4001

Spritzen Becherpistole: 1,8-2,0 mm-Düse  
bei 2,5-3,0 bar

Glanzgrad: 2 matt

## Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Sichtseitig ist eine 1 bis 2-fache Beschichtung erforderlich.

Rückseitige Beschichtung (1-fach) als Feuchteschutz wird empfohlen.

Zum Erlangen der gewünschten Deckkraft können die nötigen Auftragsmengen und Schichten je nach Farbton und Substrat variieren. Das (Zwischen-) Ergebnis ist stets nach vollständigem Abtrocknen der Oberfläche zu bewerten.

**Stets Probelackierung durchführen.**

## Prüfnormen

**DIN EN13501-1** schwer entflammbar in Verbindung mit FireSec-Produkten

Entspricht der VOC-Richtlinie

GISCODE:

Rezeptur frei von giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

## Bestellhinweis

Bestellnr.: coatINT Streichwachs Color

25 kg Gebinde 07810-xxxx25

2,5 kg Gebinde 07810-xxxx02 (VPE 4x 2,5kg)

Bestellnr.: coatINT Streichwachs Naturell

25 kg Gebinde 07810-000025

2,5 kg Gebinde 07810-000002 (VPE 4x 2,5kg)

## Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur lagern