

coatINT Wasser-UV Naturell 07001-0000

coatINT Wasser-UV Color 07001-xxxx

Produktbeschreibung

coatINT Wasser-UV ist ein umweltfreundlicher nahezu geruchloser, wasserverdünnbarer Schichtlack zum Lackieren von Wand- und Deckenbekleidungen im Innenbereich mit mittlerer Oberflächenbeanspruchung, z.B. regelmäßigem Handkontakt o.ä. Durch Aushärten mit UV-Licht erhält der coatINT Wasser-UV Schichtlack seine Eigenschaften.

Anwendungsbeispiel

Bitte "Systemdatenblatt coatINT 0003" beachten.

Verarbeitung

Vorbereitung der zu beschichtenden Oberflächen: Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein. Empfehlung: Holzschliff mit Korn 180. Zwischenschliff bei mehreren Lackaufträgen mit Korn 320.

Spritzen mit

Airless: Düsengröße 6/16 Spritzdruck 80-110 bar

Airmix: Düsengröße 7/14 Spritzdruck 50-70 bar

Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Industrielle Verarbeitung in Spritzanlagen mit UV-Aushärtung möglich.

Tipp: Wasserlacke nur ab 10-20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von ≤ 65 % verarbeiten.

Technische Daten

Viskosität: 120 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung: 45-60min bei 30-45°C Umluft
UV-Aushärten: 1x Ga-Strahler 120 W/cm
(bei eingefärbten Lacken)
+ 1x Hg-Strahler 80 W/cm
bei 6 m/min

Auftragsmenge: ca. 30-60 g/m² je Arbeitsgang
siehe Systemdatenblatt coatINT 0003

Spritzen: siehe oben
Glanzgrad: stumpfmatt

Hinweise

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zum Erlangen der gewünschten Deckkraft können die nötigen Auftragsmengen je nach Farbton und Substrat variieren. Das (Zwischen-) Ergebnis ist stets nach vollständigem Abtrocknen/Aushärten der Oberfläche zu bewerten. Bei Buntfarbtönen ist die Zugabe von coatINT Wasserlack-Härter 07600-0010 erforderlich.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN13501-1 schwer entflammbar in Verbindung mit FireSec-Produkten.

Entspricht der VOC-Richtlinie

GISCODE:

Rezeptur frei von giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.

Bestellhinweis

Bestellnr.: coatINT Wasser-UV Schichtlack Color

25 kg Gebinde 07001-xxxx25 nach RAL

25 kg Gebinde 07001-910025 (weiß W0)

25 kg Gebinde 07001-911025 (weiß W10)

25 kg Gebinde 07001-912025 (weiß W20)

Bestellnr.: coatINT Wasser-UV Schichtlack Naturell

25 kg Gebinde 07001-000025

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebände mindestens 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30° C) lagern.